

Nero Assoluto

Granito

Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Sudafrica
CARATTERISTICHE MATERIALE	Alta resistenza alle macchie e ai graffi, oltre a un ridotto assorbimento dei liquidi.
DIMENSIONI LASTRE	Variabili in base a disponibilità
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - lucidatura Trattamento idro-oleorepellente su richiesta
FINITURA STANDARD	Piano lucido
FINITURE DISPONIBILI	Piano lucido, levigato

Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2989 kg/m ³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	280 kg/cm ²
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	3011 kg/cm ²
RESISTENZA ALL'URTO	69 cm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	-
ASSORBIMENTO ACQUA	-

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.