

# Nuova Diorite Chiara e Scura

Granito

## Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Aosta, Italia
CARATTERISTICHE MATERIALE	Granito dalle tonalità del bianco, grigio e nero. con grana estremamente fine che lo rende discreto ed elegante. Le sue caratteristiche sono estrema durezza e resistenza.
DIMENSIONI LASTRE	Variabili in base a disponibilità
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - lucidatura Trattamento idro-oleorepellente su richiesta
FINITURA STANDARD	Piano lucido
FINITURE DISPONIBILI	Piano lucido, levigato, spazzolato e fiammato

## Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2603 kg/m <sup>3</sup>
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	139 kg/cm <sup>2</sup>
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	1425 kg/cm <sup>2</sup>
RESISTENZA ALL'USURA	3,50 mm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,0069 mm/m °c
COEFFICIENTE DI ADERENZA E FRIZIONE	0.002700

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.