



Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Verbania, Italia
CARATTERISTICHE MATERIALE	Granito italiano dal fondo estremamente bianco e disegnato da una grana nero intenso.
DIMENSIONI LASTRE	Variabili in base a disponibilità
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - lucidatura Trattamento idro- oleorepellente su richiesta
FINITURA STANDARD	Piano sega
FINITURE DISPONIBILI	Piano sega, lucido, leviato, fiammato e spazzolato

Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2643 kg / m³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	173 kg/cm²
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	1592 kg/cm²
RESISTENZA ALL'USURA	0,78 mm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,0061 mm/m °c
COEFFICIENTE DI ADERENZA E FRIZIONE	3,64 %

l dati tecnici, provenienti dai cavatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.