

Grafite (Pietra Grey)

Marmo

Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Iran
CARATTERISTICHE MATERIALE	Marmo che varia dal grigio atracite al grigio tortora, in base alla cava di provenienza, con marcate ma fini venature bianche. Caratterizzato dalla grana molto fine e fondo omogeneo.
DIMENSIONI LASTRE	Variabili in base a disponibilità
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - lucidatura Trattamento idro-oleorepellente su richiesta
FINITURA STANDARD	Piano levigato
FINITURE DISPONIBILI	Piano lucido e levigato

Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2700-2800 kg/m ³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	18,9 MPa
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	96 MPa
RESISTENZA ALL'USURA	0.68 mm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,0045 mm/m °c
COEFFICIENTE DI ADERENZA E FRIZIONE	0,3 %

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.