

Nero Marquinia

Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Spagna
CARATTERISTICHE MATERIALE	Marmo dal fondo nero con abbondanti venature bianche, il materiale presenta parti più magrose da intendersi come caratteristica tipica del materiale
DIMENSIONI LASTRE	290 x 180 cm
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - lucidatura - resinatura - retinatura Trattamento idro-oleorepellente
FINITURA STANDARD	Piano lucido
FINITURE DISPONIBILI	Piano levigato e spazzolato

Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2.6 gr / cm ³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	137.1 kg/cm ²
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	629 kg/cm ²
RESISTENZA ALL'USURA	0.45 mm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,0028 mm/m °c
COEFFICIENTE DI ADERENZA E FRIZIONE	0,17 %

I dati tecnici, provenienti dai cavatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.