

Travertino

Marmo

Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Tivoli, Italia
CARATTERISTICHE MATERIALE	Marmo a grana fine e abbastanza poroso, può avere differenti tonalità di fondo color paglierino, nocciola o bianco, omogeneamente sfumate con venature di colore più scuro
DIMENSIONI LASTRE	Variabili in base a disponibilità
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - lucidatura Trattamento idro-oleorepellente su richiesta
FINITURA STANDARD	Piano levigato
FINITURE DISPONIBILI	Piano lucido e levigato

Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2450 kg/m ³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	150 kg/cm ²
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	1120 kg/cm ²
RESISTENZA ALL'USURA	0,54mm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,0050 mm/m °c
COEFFICIENTE DI ADERENZA E FRIZIONE	0,75%

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.